

## Materiál

Jednostranně lepicí syntetická textilie opatřená kvalitním akrylátovým lepidlem, které je kryté hnědým silikonizovaným papírem.

## Provedení

Jednostranně lepicí fólie navinutá do role.

Barva: tmavě šedá

## Rozměry

<b>Tloušťka (mm)</b>	<b>0,6</b>
Délka v roli (mm)	25
Šířka (mm)	60

## Technické informace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Přilnavost	DIN EN 1939	35 N / 25mm
Ekvivalentní difúzní tloušťka sd		< 2m
UV odolnost	DIN 53 354	8 týdnů
Teplotní odolnost		-40 °C až +100 °C
Skladovací teplota		+5 °C až +25 °C
Aplikační teplota		od - 10 °C
Skladovací doba		12 měsíců

## Příprava podkladu

1. Podkladní plochy musí být suché, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.
2. K vyčištění použijte přípravek AA404. V případě prашného a drolivého povrchu doporučujeme před aplikací fólie impregnaci podkladu pomocí ME901 nebo ME902.

## Zpracování

1. Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
2. Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu.
3. Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

## Doporučení

1. Fólie lze aplikovat na podklad i při teplotách pod 0° C za podmínky, že je podkladní plocha suchá a bez námrazy

## Tipy

Díky nízké tloušťce fólie může snadno dojít k poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečné zakrytí, které je odolné vůči mechanickému poškození.

## Upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti.



## ME314

### Fólie na spoje a prostupy



#### Použití

illbruck ME314 lepicí fólie je určena pro aplikace, kde je vyžadováno napojení vzduchotěsných konstrukcí nebo izolací. Fólie bývá využívána např. pro utěsnění spár mezi sendvičovými konstrukcemi (desky, panely), přeplátování spojů vzduchotěsných membrán.

#### Hlavní přednosti

- velmi vysoká lepicí síla
- excelentní teplotní odolnost
- rychlá, snadná a estetická aplikace

**Technický servis**

Na vyžádání je k dispozici neustálá technická podpora.

**Dodatečné informace**

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho

produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu. Aplikace, jakož i podmínky během aplikace, nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



**tremco illbruck s.r.o.**  
Slezská 2526/113  
13000 Praha 3  
Česká republika  
T: +420 296 565 381  
F: +420 296 565 300

prodej@tremco-illbruck.com  
www.tremco-illbruck.cz