

## Popis

Jednostranně lepicí plastová fólie opatřená kvalitním akrylátovým lepidlem, které je zakryté papírem se silikonovou úpravou povrchu.

## Forma dodání

- Jednostranně lepicí fólie navinutá do role
- Barva: černá - 60 mm šíře, bílá - 120 a 240 mm šíře

## Rozměry

Tloušťka bez lineru (mm)	0,3
Délka v roli (m)	25

## Technická specifikace

Vlastnosti	Norma	Klasifikace
Přidrzná síla (na oceli po 24 hod.)	DIN EN 1939	cca 35 N/25 mm
UV odolnost		24 měsíců
Teplotní odolnost		-40 °C až +100 °C
Aplikační teplota		-10 °C až +40 °C
Skladovací teplota		+15 °C až +25 °C
Skladovací doba		12 měsíců

## Příprava

- Podkladní plochy musí být suché, bez námrazy, odmaštěné, zbavené prachu, nečistot a všech volných částí.

## Zpracování

- Odviňte pásku z role, naměřte a uřízněte dle potřeby.
- Odstraňte ochranný proužek a aplikujte fólii na připravený podkladní plochu.
- Pásku řádně přitiskněte k podkladu.

## Doporučení

Fólie lze aplikovat na podklad i při teplotách za mrazu pokud je splněna podmínka, že je podklad suchý a bez námrazy. Díky nízké tloušťce fólie může při přepravě izolovaných konstrukcí, na stavbě nebo v provozu snadno dojít k jejich poškození tzn. protržení. Proto doporučujeme dodatečně zakrytí, které je odolné vůči mechanickému poškození.



## ME315

### Fólie na spoje a prostupy - exteriér



illbruck fólie ME315 slouží k vodotěsnému utěsnění spár a spojů v exteriéru, ale i interiéru. Fólie je dočasně odolná vůči záření. Typické použití: utěsnění spár mezi sendvičovými konstrukcemi (desky, panely), přeplátování spojů izolačních fólií na fasádách a v konstrukcích střech. Ideální pro částečně otevřené fasády.

#### Hlavní výhody

- UV odolnost 24 měsíců
- rychlá, snadná a estetická aplikace
- pro aplikace v interiéru i exteriéru

### Důležité upozornění

Lepený spoj tvoří tzv. nerozebíratelné spojení. Při pokusu o odlepení fólie z podkladu či jedné vrstvy od druhé dojde pravděpodobně k jejímu poškození či přetržení. V takových případech je potřeba fólii nahradit novou vrstvou. Vytvoření spoj odolává excelentně kolísání okolních teplot a vlhkosti. Hotové spoje nesmí být trvale namáhány působení stojaté vody a mechanickému namáhání.

---

#### Technický servis

Na vyžádání je k dispozici technický servis. V případě potřeby dalších informací nás kontaktujte.

#### Dodatečné informace

Výše uvedené informace jsou poskytnuty podle našich nejlepších znalostí. Po celou dobu si vyhrazujeme právo na změnu receptury našeho produktu. Kupující by si měl vyžádat nejaktuálnější informace k výše zmíněnému produktu.

Aplikace, jakož i podmínky během aplikace nemáme pod kontrolou, a proto odpovědnost za ně nese uživatel. Nepřebíráme odpovědnost

plynoucí z tohoto technického listu. Dodávky se řídí výlučně našimi všeobecnými dodacími a platebními podmínkami.



Tremco CPG s.r.o.  
IČO: 15 89 08 13  
Slezská 2526/113  
130 00 Praha 3,  
Tel +420 296 565 333  
prodej@cpg-europe.com