

Použití a specifikace

BOTAMENT® M 22 HP

Tmel je možné použít na stěnách a podlahách pro lepení pórovinových a kameninových materiálů, hutných dlaždic, slinutých dlaždic, cotta, skleněných obkládaček, malé i střední mozaiky. Výborně se hodí i pro lepení izolačních a lehkých stavebních desek.

BOTAMENT® M 22 HP

Materiálová základna	cementová směs s minerálním lehčeným plnivem a disperzními přísadami
Optimální vodní součinitel tenkovrstvé lůžko střední lůžko	~ 39 % ~ 37 %
Poměr míchání	~ 7,5 l vody / 20 kg
Doba zrání	2 minuty
Největší tloušťka vrstvy	20 mm
Doba zavadnutí	~ 30 minut
Zpracovatelnost	~ 3 – 4 hodiny
Pochozí	po ~ 24 hodinách
Možnost vyspárování	po ~ 24 hodinách
Plná zátěž	za ~ 7 dní
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+5 °C až +30 °C
Čisticí prostředek ve vytvrzeném stavu	na odstranění cementových povlaků, např. BOTAMENT® R 72

BOTAMENT® M 29 HP

Podlahy provedené tmelem BOTAMENT® M 29 HP jsou velmi rychle zatížitelné a díky tomu je lze brzy uvést opět do užívání. Tento podlahový tmel je vhodný pro lepení kameniny, cotta, hutných a slinutých dlaždic.

BOTAMENT® M 29 HP

Materiálová základna	cementová směs s minerálním plnivem a přísadami
Optimální vodní součinitel	~ 30%
Poměr míchání	~ 7,5 l vody / 25 kg
Doba zrání	5 minut
Největší tloušťka vrstvy	20 mm
Doba zavadnutí	~ 30 minut
Zpracovatelnost	~ 60 minut
Pochozí	po ~ 6 hodinách
Možnost vyspárování	po ~ 6 hodinách
Plná zátěž	po ~ 24 hodinách
Teplota vzduchu a podkladu při zpracování	+5° C až +30 °C
Odolnost deště	po ~ 6 – 8 hodinách
Čisticí prostředek ve vytvrzeném stavu	na odstranění cementových povlaků, např. BOTAMENT® R 72

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

MC - Bauchemie s.r.o., div. BOTAMENT® Systembaustoffe
Skandinávská 990, 267 53 Žebrák
Tel.: 311 545 150
Fax: 311 537 118
info@botament.cz



Silné a výkonné!

Zvlášť vhodné pro velkoformátové dlaždice



www.botament.com

BOTAMENT® SYSTEMBAUSTOFFE

BOTAMENT® série HP

Nejlepší prémiové produkty – vydatný flexibilní lepicí tmel pro tenké a střední lože BOTAMENT® M 22 HP a podlahový flexibilní lepicí tmel BOTAMENT® M29 HP – se vyznačují zvláště poddajným, síly šetřícím zpracováním a nabízejí nejvyšší spolehlivost zpracovateli.



Prvotřídní kvalita – vysoce úsporné!

Kromě snadného a efektivního zpracování přesvědčí oba prémiové lepicí tmely BOTAMENT® řady HP svou vysokou vydatností a tím i hospodárností. Dva silné produkty, významně plus zvláště pro velké plochy!

Vláčné při zpracování!

Oba prémiové lepicí tmely BOTAMENT® M 22 HP (flexibilní tmel pro tenké a střední lože) a BOTAMENT® M 29 HP (podlahový flexibilní lepicí tmel) se vyznačují zvláště poddajným, síly šetřícím zpracováním. Díky výjimečné vlastnosti prémiového podlahového tmelu BOTAMENT® M 29 HP je vysokou měrou znemožněno nepřijemné vyvěráni ve spárách.



Silné spojení!

Pokud jde o dlouhodobě dobré spojení mezi dlaždicí a lepidlem jsou oba lepicí tmely extrémně spolehlivé. Rovněž u docela velkých formátů je BOTAMENT® M 22 HP na stěnách a podlahách extrémně stabilní.



BOTAMENT® M 22 HP

Prémiový flexibilní lepicí tmel – tenkovrstvé/střední lůžko C2 TE S1

- vysoce vydatný
- vysoce flexibilní
- vysoce stabilní
- pro plochy s podlahovým vytápěním
- při zpracování velmi poddajný



BOTAMENT® M 29 HP

Prémiový flexibilní lepicí tmel na podlahy C2 E S1

- vysoce vydatný
- vysoce flexibilní
- pro plochy s podlahovým vytápěním, balkóny a terasy
- pro vytvoření lepicího lůžka téměř bez dutin
- při zpracování velmi poddajný

