

Vysoce účinný ochranný sanační prostředek

PCI Multitop® FC

s biocidními účinky

PCI[®]
Für Bau-Profis



Rozsah použití

- Bezbarvý tekutý přípravek k likvidaci biotického napadení (řasy, plísně, mechy), především pro sanaci fasád a čištění stavebních materiálů (zdivo, beton, střešní tašky, zámková dlažba apod.)
- Pro venkovní použití.
- Jedná se o vysoce sofistikovaný výrobek, zacházet s ním obezřetně.

Vlastnosti produktu

- Vysoce účinný, k přímému použití bez dalšího ředění vodou.
- Bezbarvý a bez zápachu.
- Neobsahuje chlór a rozpouštědla.
- S obsahem fungicidních a baktericidních látek.
- Přetíratelný disperzními nátěry.

Technická data / Údaje pro zpracování

| | |
|--|--|
| Hustota/Specifická hmotnost | cca 1,0 g/cm ³ |
| Barevný odstín | bezbarvý |
| Stupeň lesku/povrch | matný |
| Teplota zpracování (vzduchu, samotného materiálu a podkladu) | zpracovávat při teplotě od +5 °C do +25 °C. Nepracovat při působení přímého slunečního záření, prudkého větru a deště. |
| Zpracování | natíráním, nástřikem |
| Spotřeba (na 1 nátěr) | 1 l PCI Multitop® FC na cca 10 m ² plochy (dle savosti podkladu a intenzity znečištění) |
| Doba schnutí (+20 °C/65 % rel. vlhkosti vzduchu) | přetíratelný: po cca 24 hod. |
| Barevné tónování | - |
| Ředění | neředí se |

*Jde o směrné hodnoty, na které nelze dát záruku, protože každý povrch má jiné vlastnosti ovlivňující spotřebu - tu je potřeba vyzkoušet vždy přímo na objektu.

Balení a skladovatelnost

- 10 l plastový kanystr a 1 l plastová nádoba s rozprašovačem
- V originálních neotevřených obalech 24 měsíců a při teplotách do +25 °C.
- Otevřená balení dobře znovu uzavřít, avšak záhy spotřebovat.

Příprava podkladu

Podklad musí být suchý, pevný, bez silikonu, vosku, olejů, tuků a prachu. Podklad je nutno zbavit špatně držících starých nátěrů a nesoudržných částic.

Zpracování

Očištění napadených ploch ve venkovním prostředí: Na plochy nanést sytě PCI Multitop® FC, nechat působit min. 24 hod. a poté očistit tlakovou vodou do 50 barů. Při silném znečištění nechat prostředek působit déle (2-3 dny), případně postup opakovat. V případě zateplovacích systémů je třeba dát pozor na to, aby voda nevnikla

pod omítku a do systému, zejména v místech napojení na navazující konstrukce (okna, dveře, oplechování aj.).
Preventivní ochrana (čistých) ploch:
1x sytě nanést PCI Multitop® FC a nechat zaschnout – neumývat. Následně přetřít kvalitní fasádní barvou, např. PCI Multitop® Elastik T nebo PCI Multitop® FS.

Zpevnění špatných podkladů: Špatné a neúnosné podklady je třeba zpevnit po dostatečném proschnutí přípravku (po 24 hod.), za použití zpevňovacích nátěrů PCI Gisogrund® PGM. Následně aplikovat krycí fasádní nátěr.

Důležitá upozornění

Materiál nelze přidávat do barev PCI – hrozí sražení roztoku!

!POZOR - Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené

informace o přípravku. Může docházet ke vzniku alergické reakce.

Použití biocidního přípravku omezeno. Pouze pro profesionální použití. 1 kg přípravku obsahuje množství

účinné látky: 10 g kvarterní amoniové sloučeniny, alkyl (C12-C16)(benzyl) dimethylamonium-chloridy, 5 g didecyl (dimethyl) amonium-chlorid.

Pokyny pro bezpečné použití

Pokyny pro první pomoc:

Personál poskytující první pomoc musí dbát na vlastní bezpečnost. Znečištěný oděv odstraňte.

Při nadýchání:

Při potížích po vdechnutí par/aerosolů,

přemístit se na čerstvý vzduch a vyhledat lékařskou pomoc.

Při styku s kůží:

Při styku s kůží okamžitě omýt mýdlem a velkým množstvím vody. Pokud dojde k podráždění, vyhledejte lékařskou

pomoc.

Při kontaktu s očima:

Zasažené oči vyplachujte po dobu nejméně 15 minut pod tekoucí vodou, následně konzultujte s očním lékařem.

Pokyny pro bezpečné použití

Při požití:

Okamžitě si vypláchněte ústa a potom vypijte hodně vody, vyhledejte lékařskou pomoc.

Zvracení vyvolejte jen na příkaz toxikologického střediska nebo lékaře.

Pokyny pro likvidaci odpadního materiálu

Přípravek odstraňovat v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb. (Zákon o odpadech) v platném znění.

Zabránit úniku produktu do půdy, vodních toků a kanalizace.

Služby architektům a projektantům

Porady na pracovišti, doplňkové údaje, zkušební osvědčení a popisy vzorků je možno si vyžádat u odborných poradců a v centrále společnosti.



Master Builders Solutions CZ s. r. o.

K Májovu 1244,
537 01 Chrudim
tel.: +420 469 607 111
fax: +420 469 607 112
e-mail: pci-cz@pci-group.eu
www.pci-cz.cz

Zákaznický servis (příjem objednávek)

tel.: +420 469 607 160
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118
e-mail: objednavky.cz@mbcc-group.com

Pracovní podmínky a rozsah použití produktů jsou rozdílné. V technickém listu jsou uvedeny všeobecné pokyny ke zpracování materiálu. Zpracovatel je povinen přezkoušet vhodnost a možnost použití produktu pro zamýšlený účel. V případě požadavků nad rámec všeobecných pokynů je třeba si vyžádat poradenství odborných a technických poradců prodávajícího, které je poskytováno na základě žádosti kupujícího v rámci servisu zákazníkům a řídí se platnými všeobecnými podmínkami prodávajícího. Prodávající neodpovídá za škodu, odchýlí-li se kupující při aplikaci a zabudování výrobků do stavby od technických podmínek, skladovacích podmínek, pokynů výrobce a dob jejich použitelnosti. Aktuální informace o produktech firmy, stejně jako všeobecné obchodní podmínky, jsou dostupné na adrese www.pci-cz.cz.

Vydáno: únor 2021
Novým vydáním pozbývá staré platnost.