


SCHÖNOX® PRO DESIGN

Lepidlo pro LVT krytiny s dlouhou otevřenou dobou

vhodné pro lepení LVT krytin. Dlouhá doba zpracovatelnosti umožňuje aplikování lepidla najednou i pro velké plochy a umožňuje získání dostatečného času na vyřešení detailů. Toto lepidlo, zesílené vlákny, může být aplikováno zubovou stěrkou či válečkem. Nalepená krytina může být ihned zatížena.



Vlastnosti výrobku

- Emise testovány dle ABG - certifikát č. Z-155.20-624.
- EMICODE EC 1PLUS: velmi nízké emise PLUS
- vyztužený vlákny
- lepené krytiny lze ihned zatěžovat
- dlouhá doba zpracovatelnosti
- nízká spotřeba / vysoká kryvost
- vhodný pro kolečkové židle podle EN 12 529
- splňuje požadavky DIN EN ISO 22636
- proti otlakům pod zatížením
- vhodný pro podlahové vytápění
- rychlý nástup lepicí síly
- snadno aplikovatelný
- slabý zápach
- vhodný pro všechny vyrovnávací stěrky SCHÖNOX
- odolný proti změkčovadlům
- bez obsahu rozpouštědel podle TRGS 610
- pro vnitřní použití

Aplikace

SCHÖNOX PRO DESIGN je vhodné k lepení těchto materiálů:

- Luxusní vinylové čtverce (LVT)
- podlahové krytiny z PVC a CV na savé i nesavé podklady ve vnitřním prostředí

Požadavky na podklad

- Vyschlý podklad musí vykazovat odpovídající pevnost, nosnost a rozměrovou stabilitu.
- Z podkladu odstraňte zbytky prachu, špíny, oleje, tuku a volných částic, které snižují adhezi.
- Neporušených a rovných povrchů se savostí vhodnou k použití se docílí použitím vyrovnávacích sterek SCHÖNOX, tloušťka vrstvy pro paronepropustné krytiny a na nesavých podkladech alespoň 2 mm.

- Pokud potřebujete znát požadavky na podklad pro dané krytiny, prostudujte si technické listy výrobce krytin.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Doporučený způsob práce

- SCHÖNOX PRO DESIGN je disperzní lepidlo s velmi nízkým obsahem emisí a musí se před použitím promíchat.
- Krytiny pokládáné s využitím SCHÖNOX PRO DESIGN musí být aklimatizované, nenapnuté a položené naplocho.
- Rovnoměrně rozetřete lepidlo po podkladu pomocí ozubené stěrky nebo válečku. Zabraňte vzniku žmolků lepidla.
- Doporučená velikost stěrky: TKB A1 nebo váleček. (Polyamidový váleček 6 mm)
- Fáze pokládání:
 - Kontaktní fáze pro savé podklady: Lepidlo SCHÖNOX PRO DESIGN je téměř suché a lepidlé, s nalepenou krytinou není možné pohybovat.
 - Kontaktní fáze pro nesavé podklady: Lepidlo SCHÖNOX PRO DESIGN je zcela suché a lepidlé.
- Po položení bez bublin krytinu důkladně přitlačte a po nějaké době ještě převálcujte podlahářským válcem (≥ 30kg).
- Položené plochy jsou přímo připravené ke vstupu a k zátěži. Povrch krytiny lze přetřít lakem ihned po položení.
- V případě tmelení spár vyčkejte alespoň 24 hodin.
- Přímé lepení ke zbytkům starého lepidla může vést k reakcím a tím i k nepříjemnému zápachu.

Balení

- 11,0 kg plastový kbelík

Skladování

- SCHÖNOX PRO DESIGN skladujte na chladném a suchém místě, kde nemrzne.

Technické údaje

- Základ: syntetická pryskyřičná disperze s pojivými přísadami
- Barva: žlutá
- Hustota: 1,00 kg/l
- Skladovací teplota: ne nižší než + 5 °C
- Pracovní teplota: teplota podlahy ne nižší než + 15 °C
- Spotřeba materiálu:
 - ozubená stěrka TKB A1: 220 g/m²
 - váleček: přibl. 120 g/m²
- Čekací doba:
 - Savé podklady cca 20-30 minut
 - Nesavé podklady cca 45 minut
- Doba zpracovatelnosti: cca 120 min.
- Doba vysychání: není

Všechny hodnoty jsou jen přibližné, podléhají místním klimatickým odchylkám a mění se v závislosti na savosti podkladů a aplikačním nástroji.



SCHÖNOX® PRO DESIGN

- Skladovatelnost 1 rok (v uzavřeném obalu).
- Otevřená balení musejí být ihned po použití uzavřena a spotřebována co nejdříve.
- Odstraňte všechny vytvořený povlak, nerozmíchejte jej.

Likvidace

- Obaly úplně vyprázdněte a zlikvidujte v souladu s předpisy.
- Při likvidaci zbytků výrobku se řiďte místní legislativou.

EMICODE

- EC 1^{PLUS}: velmi nízký obsah emisí

GISCODE

- D1 - disperzní lepidla a penetrace bez obsahu rozpouštědel

EDP - vlastní prohlášení

- Sika Deutschland GmbH prohlašuje, že tento produkt splňuje kritéria Environmental Product Declaration acc. - ISO 14025 a EN 15804
- Deklarace je dostupná pro stažení na adrese www.schonox.cz v SCHÖNOX PRO DESIGN.

Třída nebezpečnosti

- nezařazeno

Pokyny

- Aplikace pomocí válečku je vhodná jen pro pokládku vinylových krytin. Viz. seznam doporučených krytin.
- Nástroje ihned očistěte ve vodě.
- Nečistoty z povrchu krytiny okamžitě setřete a zbytkový povlak odstraňte pomocí vhodného čisticího prostředku (např. SCHÖNOX FIX CLEAN).
- Řiďte se pokyny výrobce krytiny pro její pokládku. V případě pochyb doporučujeme provést zkoušku na malé ploše.
- Platí požadavky příslušných platných norem, směrnic a technických listů.

Uvedené informace, zvláště rady pro zpracování a použití našich výrobků, jsou založeny na našich znalostech z oblastí vývoje chemických produktů a dlouholetých zkušenostech s aplikacemi v praxi při standardních podmínkách a řádném skladování a používání. Vzhledem k rozdílným podmínkám při zpracování a dalším vnějším vlivům, k četnosti výrobků, různému charakteru a úpravě podkladů, nemusí být postup na základě uvedených informací, ani jiných psaných či ústních doporučení, vždy zárukou uspokojivého pracovního výsledku. Veškerá doporučení firmy Sika CZ, s.r.o. jsou nezávazná. Aplikátor musí prokázat, že předal písemně včas a úplné informace, které jsou nezbytné k řádnému a úspěšnému zaručujícímu posouzení firmou Sika. Aplikátor musí přezkoušet výrobky, zda jsou vhodné pro plánovaný účel aplikace. Především musí být zohledněna majetková práva třetí strany. Všechny námi přijaté objednávky podléhají našim aktuálním „Obchodním podmínkám“. Ujistěte se prosím vždy, že postupujete podle nejnovějšího vydání technického listu výrobku. Ten je spolu s dalšími informacemi k dispozici na našem technickém oddělení nebo na www.sika.cz



Společnost Sika CZ, s.r.o. má zavedený systém kvality a environmentálního managementu podle ČSN ISO 9001 a 14001.

Sika CZ, s.r.o.

Bystrcká 1132/36

624 00 Brno

Tel: +420 546 422 464

Fax: +420 546 422 400

E-mail: sika@cz.sika.com

<http://www.schonox.cz>